RAYT M-100

Code 1597

Colle usage général professionnelle

- COLLE BOIS D'ACETATE DE POLYVINYLE (PVA)
- Colle thermoplastique, prête à l'emploi.
- Spécial menuiserie - ébénisterie
- Applications: Bois - bois, laminage de surfaces planes avec plaque de bois ou stratifiés plastiques sur planches.
- Temps ouvert: Maximum 15 – 20 minutes
- Temps de prise: Moyen
- Bidons de 25 Kg.

RAYT M-102

Code 1598

Colle usage général extra

- COLLE BOIS D'ACETATE DE POLYVINYLE (PVA)
- Colle thermoplastique, prête à l'emploi, de prise rapide.
- Collage en froid ou presse chaude.
- Applications: Bois - bois, laminage de surfaces planes avec plaque de bois ou stratifiés plastiques sur planches.
- Temps ouvert: Maximum 15 – 20 minutes
- Temps de prise: Rapide
- Bidons de 10 Kg et 25 Kg.

RAYT M-108 D-3

Code 1718

Colle bois D-3. Résistante à l'humidité.

- Colle thermoplastique, prête à l'emploi.
- Spécial menuiserie - ébénisterie
- Applications: Bois - bois, montages en générale, laminage de surfaces planes avec plaque de bois ou stratifiés plastiques sur panneaux.
- Temps ouvert: Maximum 15 – 20 minutes
- Temps de prise: Moyen
- Code 1718 : Bidons de 10 et 25 Kg.

COLLE BOIS PRISE PROGRESSIVE

Code 1735

Colle vinylique blanche

- Applications: Colle pour assemblage et placage en intérieur de tout type de bois et dérivés.
- Mode d'emploi: Appliquer à une face. Presser.
- Rendement: 150 gr/m^2
- Biberon de 750 gr

COLLE BOIS PRISE RAPIDE

Code 1733

Colle vinylique blanche

- Applications: Colle pour assemblage et placage en intérieur de tout type de bois et dérivés.
- Mode d'emploi: Appliquer à une face. Presser.
- Rendement: 150 gr/m^2
- Biberon de 750 gr

COLLE BOIS EXTERIEUR D3

Code 1732

Colle vinylique blanche, résistante a l'humidité

- Applications: Colle pour assemblage et placage en intérieur et extérieur de tout type de bois et dérivés.
- Mode d'emploi: Appliquer à une face. Presser.
- Rendement: 150 gr/m^2
- Biberon de 750 gr

FORMOPOL UF-108

Code 1681

Colle d'Urée - Formol en poudre

- Thermo – durcissable, avec durcisseur incorporé.
- Applications: Bois – bois et placage de panneaux.
- Mode d'emploi: dissolution 100 parts de poudre et 60 parts d'eau. Eviter la formation de boules et de mousse. Laisser reposer 30 min.
- Temps ouvert: Maximum 15 minutes
- Temps de prise: 2-4 minutes, presse chaude de 80ºC à 100ºC pour épaisseurs non supérieurs à 1 mm. 12 -24 heures, pour presse froide

Sacs de 25 kg

NOVOPREN SUPER Professionnel

Code 1738

Colle de contact - néoprène liquide

- Applications: Collage de bois et stratifiés plastique en chants et panneaux.
- Mode d'emploi: Appliquer à double face. Laissez sécher 10 à 20 minutes jusqu'à ce que la colle soit sèche au toucher. Assembler avant de 60 minutes Appuyer fortement quelques instants.
- Rendement: 200 – 250 gr/m^2
- Bidon de 1, 5 et 25 Lt.

RAYT PU 505 D-4

Code 879

Polyuréthane mono composant écument. Résistant aux températures, à l'humidité et à la flexion. Int/Ext.

- Application : Bois - bois, Bois - Stratifié plastique, béton, mousse PU, laine de roche, métal, toutes matières poreuses, spécial pour bois tropicales.
- Temps ouvert : 15-20 minutes
- Temps de prise pour manipulation : 2h
- Biberon de 750 Gr. – Boites de 12 unités

SPRINT HM-6101

Code 1812

Adhésif hot-melt pour placage de chants

- Adhésif thermofusible base copolymères EVA
- Usage général
- Couleur marfil
- Applications: Placage de chants de panneaux en bois, chants de mélamine, PVC ou polyester jusqu'à 3mm d'épaisseur sur plaques agglomérés ou MDF
- Température : 190º-210ºC en chaudière et rouleaux
- Sac de 25 Kg.

SPRINT HM-6790-T

Code 1766

Adhésif hot-melt pour placage de chants

- Adhésif thermofusible en base copolymères EVA
- Utilisation générale, sans charges, haute adhésivité.
- Couleur translucide. Excellente stabilité thermique. Haut rendement.
- Applications: Placage de chants de panneau en bois, mélamine, PVC ou polyester jusqu'à 3mm d'épaisseur sur panneaux agglomérés ou MDF.
- Température : 190-200ºC en chaudière et rouleaux.
- Sac de 20 Kg.

SPRINT HM-6112

Code 1767

Adhésif hot-melt pour placage de chants

- Adhésif thermofusible en base copolymères EVA
- Basse température d'application
- Couleur marfil
- Applications: Placage de chants courbes, pour machines manuelles ou semi-automatiques avec plaque en bois, mélamine, PVC et polyester.
- Température : 130 - 170ºC en chaudière ou rouleaux
- Sac de 25 Kg.